


Následující stránky obsahují instrukce k pokládce, které je třeba dodržovat. Dodavatel nemůže být jakýmkoliv způsobem činěn odpovědným za jakoukoliv vadu, kterou lze připsat špatné pokládce podlahy.
 The following pages contain laying instructions which should be followed. Crespano Parchetti cannot be held in any way responsible for any faults attributable to poor laying.



01

Naneste cementové lepidlo Litokol Litoplus K55 rovnoměrně na podklad.

Spread the Litokol Litoplus K55 cement glue evenly on the support.



02

Ořízněte mozaikovou obkládačku na požadované rozměry.


Cut the mosaic tile according to the desired dimensions.



03

Naneste na oříznutý okraj těsnící materiál typ „Sigilpack“.

Treat the cut edge with sealant of the type "Sigilpack".



04

Přilepte mozaiku k podkladu.

Glue the mosaic to the support.



02

V tomto balíčku je přibalen katalyzátor (složka B). Uřízněte roh sáčku s katalyzátorem.

In the pack is the catalyst (component B). Cut the angle of the catalyst envelope.



01

Otevřete balíček, který je určen pro výrobek.

Open the product pack.



03

Vylijte všechny katalyzátor (složka B) do složky A (kbelíček).

Pour all the catalyst (component B) in the component A.



04

Pečlivě promíchejte tuto směs tak, aby katalyzátor působil na celý výrobek.

Mix with care the mixture to catalyze all the product.



05

Sáčky s katalyzátorem jsou přesně dávkovány tak, aby nedošlo k chybě. Tato směs se dá zpracovávat po dobu asi 45 minut při teplotě +23°C.

The packages are dosed to make no errors. The mixture is workable for about 45 minutes at +23°C.



06

Naneste tuto směs na mozaiku.

Put the mixture on the tile.



07

Pomocí zednického hoblíku s pogumovanou pracovní plochou naneste tuto směs na mozaiku.

Stick the mixture in the tile groutings, with a rubberized flat trowel.



08

Roztírejte směs pohyby hoblíku po úhlopříčkách stran mozaiky.

Make diagonal movements by the tile groutings.



09

Pokryjte touto směsí celou plochu mozaiky.

Cover all the tile groutings with the mixture.



10

Odstraňte přebytečnou směs pomocí zednického hoblíku s pogumovanou pracovní plochou.

Take away the excess mixture with the rubberized flat trowel.



11

Pomocí čerstvé směsi proveďte čištění a konečnou úpravu.

Make cleanliness and finishing with the fresh mixture.



12

Použijte čistou vodu. Vyměňujte často vodu na mytí a také plst, jestliže je nasáklá směsí.

Use clean water. Exchange frequently the washing water and the felt, if soaked in mixture.



13

Nalijte čistou vodu na mozaiku. Proveďte první čištění kruhovými pohyby plstěným blokem.

Put clean water on the tile. Make a first cleanliness with circular movements.



14

Dávejte pozor, abyste neodstranili směs ze spár. Odstraňte všechny zvýšené okraje směsi na povrchu.

Pay attention to not to empty the tile groutings. Erase all the halos from the surface.



15

Uzavřete mozaikové kostky do roviny a odstraňte nadbytečné množství směsi z mozaiky.

Seal the tesseras and remove the excess mixture from the tile.



16

Použijte čistou vodu. Vyměňujte často vodu na mytí a také houbu, jestliže je nasáklá směsí.

Use clean water. Exchange frequently the washing water and the sponge, if soaked in mixture.



17

Proveďte druhé čištění pomocí tvrdé houby tak, abychom dosáhli hladkého a uzavřeného povrchu.


Make a second cleanliness with a rigid sponge to have a smooth and closed surface.



18

Odstraňte směs z mozaiky, aniž byste odstranili směs ze spár a vysušte nadbytečnou vodu.

Remove the mixture from the tesseras, without emptying the groutings, and drying the excess water.



19

Nejméně po 20 minutách můžete odstranit průsvitné zvýšené okraje.

After at least 20 minutes you can erase the transparent halos.

20'



20

Smíchejte stejné množství přípravku LITONET s čistou vodou.


Mix the same quantity of LITONET with clean water.



21

Naneste roztok 1:1 přípravku LITONET.

Put the 1:1 LITONET solution.



22

Nechejte působit na mozaice po dobu 15 minut.

Keep the solution on the tile for 15 minutes.

15'



23

Opláchněte čistou vodou.

Rinse out with clean water.