


Technické údaje  
Stav 25. 5. 2007

## MIRAQUA,

vodotesná, k položeniu pripravená masívna drevená podlaha do kúpeľní a obývacích priestorov

Druh dreva: jaseň forte 1 – lamelový, 2 – lamelový alebo 2 – lamelový delený

Popis podlahy							
Masívna termopodlaha pozostáva z jednej, dvoch alebo štyroch masívnych drevených lamiel s nalisovaným PUR spojmom k celoplošnému nalepeniu na podkladovú vrstvu.							
Možnosti uplatnenia							
Špeciálne je určená do mokrých a interiérových priestorov, wellness-, kúpeľní, obývacích priestorov a priestorov s bosými nohami.							
Technické údaje							
Rozmery	979 x 113 mm	jaseň forte dvojlamelový					
Hrúbka	13 mm						
Hmotnosť	~ 8,5 kg/m <sup>2</sup>						
Druh dreviný	jaseň forte						
Popis kvality	bez hrččí						
Vrchný náter	prírodný olej						
Montáž	celoplošné nalepenie na podkladovú vrstvu						
Spojenie perom	palubové dosky spojiť na pero a drážku						
							
				Klasifikácia			
					Testovacia norma	Hodnotenie podľa normy	
				Reakcia pri požiari	EN13501-1	Dfl (B2)	
				Reakcia na dym	EN13501-1	S 1 (Q1)	
				Emisia formaldehydu	NORM EN 717-2	0.18 mg HCHO/m <sup>2</sup> h	hraničná hodnota 3.5 mg HCHO/m <sup>2</sup> h
				Emisia pentachlórfenolu	NORM EN 717-2	< 0.05mg/kg	hraničná hodnota 5 mg/kg
				Podlahové kúrenie	-	určené do systémov s teplou vodou	
				Tlaková pevnosť	ONORM EN 1534	29 N/mm <sup>2</sup>	

**DÔLEŽITÉ:** Prosím dodržiavajte návod na položenie. Elastické a textilné povrchy musíte odstrániť. Pri dennom svetle skontrolujte jednotlivé lamely, či neobsahujú viditeľné chyby alebo poškodenia, taktiež, či majú požadovanú farbu a štruktúru.


Podlahy montované napriek viditeľným chybám, či trhlinám nepodliehajú záruke. Nakoľko sa jedná o prírodný produkt, pôsobením slnečných lúčov môže dôjsť k zosvetleniu dreva. Tak ako je to pri iných prírodných produktoch, stojacu vodu je potrebné ihneď zotrieť.

Špeciálny zápach termodreva vyprchá cca. za 6 až 8 týždňov a jeho intenzita sa zníži aplikovaním prípravku na údržbu.

## MIRAQUA,

vodotesná, k položeniu pripravená masívna drevená podlaha do kúpeľní a obývacích priestorov

Druh dreva: breza forte2 – lamelová alebo 2 – lamelová delená

Popis podlahy			
Masívna termopodlaha pozostáva z jednej, dvoch alebo štyroch masívnych drevených lamiel s nalisovaným PUR spojom k celoplošnému nalepeniu na podkladovú vrstvu.			
Možnosti uplatnenia			
Špeciálne je určená do mokrých a interiérových priestorov, wellness-, kúpeľní, obývacích priestorov a priestorov s bosými nohami.			
Technické údaje			
Rozmery	979 x 113 mm	breza forte dvojjamelová	
Hrúbka	13 mm		
Hmotnosť	~ 8,5 kg/m <sup>2</sup>		
Druh dreviný	breza forte		
Popis kvality	bez hrččí		
Vrchný náter	prírodný olej		
Montáž	celoplošné nalepenie na podkladovú vrstvu		
Spojenie perom	palubové dosky spojiť na pero a drážku		
Klasifikácia			
	Testovacia norma	Hodnotenie podľa normy	
Reakcia pri požiari	EN13501-1	Dfl (B2)	
Reakcia na dym	EN13501-1	S 1 (Q1)	
Emisia formaldehydu	NORM EN 717-2	0.18 mg HCHO/m <sup>2</sup> h	hraničná hodnota 3.5 mg HCHO/m <sup>2</sup> h
Emisia pentachlórfenolu	NORM EN 717-2	< 0.05mg/kg	hraničná hodnota 5 mg/kg
Podlahové kúrenie	-	určené do systémov s teplou vodou	
Tlaková pevnosť	ONORM EN 1534	21 N/mm <sup>2</sup>	

**DÔLEŽITÉ:** Prosím dodržiavajte návod na položenie. Elastické a textilné povrchy musíte odstrániť. Pri dennom svetle skontrolujte jednotlivé lamely, či neobsahujú viditeľné chyby alebo poškodenia, taktiež, či majú požadovanú farbu a štruktúru.

Podlahy montované napriek viditeľným chybám, či trhlinám nepodliehajú záruke. Nakoľko sa jedná o prírodný produkt, pôsobením slnečných lúčov môže dôjsť k zosvetleniu dreva. Tak ako je to pri iných prírodných produktoch, stojacu vodu je potrebné ihneď zotrieť.


Špeciálny zápach termodreva vyprchá cca. za 6 až 8 týždňov a jeho intenzita sa zníži aplikovaním prípravku na údržbu.

Technické údaje  
Stav 25. 5. 2007

## MIRAQUA,

vodotesná, k položeniu pripravená masívna drevená podlaha do kúpeľní a obývacích priestorov

Druh dreva: javor forte1 – lamelový, 2 – lamelový alebo 2 – lamelový delený

Popis podlahy			
Masívna termopodlaha pozostáva z jednej, dvoch alebo štyroch masívnych drevených lamiel s nalisovaným PUR spojom k celoplošnému nalepeniu na podkladovú vrstvu.			
Možnosti uplatnenia			
Špeciálne je určená do mokrých a interiérových priestorov, wellness-, kúpeľní, obývacích priestorov a priestorov s bosými nohami.			
Technické údaje			
Rozmery	979 x 113 mm	javor forte dvojlamelový	
Hrúbka	13 mm		
Hmotnosť	~ 8,5 kg/m <sup>2</sup>		
Druh drevíny	javor forte		
Popis kvality	bez hrččí		
Vrchný náter	prírodný olej		
Montáž	celoplošné nalepenie na podkladovú vrstvu		
Spojenie perom	palubové dosky spojiť na pero a drážku		
Klasifikácia			
	Testovacia norma	Hodnotenie podľa normy	
Reakcia pri požiari	EN13501-1	Dfl (B2)	
Reakcia na dym	EN13501-1	S 1 (Q1)	
Emisia formaldehydu	NORM EN 717-2	0.18 mg HCHO/m <sup>2</sup> h	hraničná hodnota 3.5 mg HCHO/m <sup>2</sup> h
Emisia pentachlórfenolu	NORM EN 717-2	< 0.05mg/kg	hraničná hodnota 5 mg/kg
Podlahové kúrenie	-	určené do systémov s teplou vodou	
Tlaková pevnosť	ONORM EN 1534	28,8 N/mm <sup>2</sup>	

**DÔLEŽITÉ:** Prosím dodržiavajte návod na položenie. Elastické a textilné povrchy musíte odstrániť. Pri dennom svetle skontrolujte jednotlivé lamely, či neobsahujú viditeľné chyby alebo poškodenia, taktiež, či majú požadovanú farbu a štruktúru.

Podlahy montované napriek viditeľným chybám, či trhlinám nepodliehajú záruke. Nakoľko sa jedná o prírodný produkt, pôsobením slnečných lúčov môže dôjsť k zosvetleniu dreva. Tak ako je to pri iných prírodných produktoch, stojacu vodu je potrebné ihneď zotrieť.

Špeciálny zápach termodreva vyprchá cca. za 6 až 8 týždňov a jeho intenzita sa zníži aplikovaním prípravku na údržbu.